

INNOPLANK XL

DATABLAD

- Hærdet træ med børstet lakeret overflade
- Accent sortering - levende sortering med udspartlede knaster og farvespil
- Bruger 10 gange mindre eg end almindelige lamelparketgulve
- Hårdhedsgrad på 10 brinell
- Vandbestandige samlinger i op til 72 timer
- Svømmende montering med 5G Dry®
- Dim.: 11x271x2378 mm
- Godkendt til gulvvarme



Eg Accent XL Amber
Varenr.: 147240
Db-nr.: 2603906



Eg Accent XL Frost
Varenr.: 147250
Db-nr.: 2603907

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet
Eg	Querus spp.	Østeuropa	13 %	670 kg / m ³

INNOPLANK XL TIL SVØMMENDE MONTAGE

Dimension i mm	EN 14354	11x 271 x 2378 mm
Gulvtype		Hærdet trægulv
Opbygning - Toplag	EN 14354	0,6 mm finér af Eg
Opbygning - Mellemlag		HDF
Overfladebehandling		Børstet matlak
Formaldehyd emission	EN 717-1	E1 ≤0,124 mg/m ³
Montering		5G Dry ®
Emballage		3 planker pr. kasse = 1,93 m ² 48 kasser pr. palle = 92,81 m ²
Fas		4-sidet
Vægt		10,74 kg/m ²
Overfladestruktur		Børstet
Slagfasthed	EN 14354	EC3
Termisk ledende	EN 12664	0.16 W/(m x K)
Termisk modstand		0.07 (m ² x K)/W
Gulvvarme		Godkendt
Ridsemodstand	EN 14354	>1000 omdrejninger (målt på plant underlag)
Brinell - hårdhedsgrad	EN 1534	10 HB (mv)
Skridsikkerhed	EN14342:2013	Med glider 55: 78
Brandmodstand		Cfl-s1
Trinlydsreduktion med 2 mm underlag	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	18-20 dB
Deklaration	EN14342	CE - Mærket
Certifikater	FSC ® - C202379	Produktet er FSC ® Mix -certificeret - 70%
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Slidgaranti		Privat: 15 år / Erhverv: 5 år

TOLERANCER

	*Målt ved produktion	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%	ISO24342
Vinkelrethed	≤ 0,2 mm	EN 14354
Tykkelsesafvigelse	≤ 0.5 mm	EN 14354
Fuger	≤ 0.2 mm	EN 14354
Planhedsafvigelse	3%	EN 14354
Skålning	≤ 0,2 %	EN 14354
Træfugt (%)	6% (± 1%)	
Tykkelsesvulmning	< 8 %	EN 14354

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.

