

PARKET DATABLAD

- Svømmende montering med MultiClic
- Dim.: 13x190x2200 mm
- 8 gange Ultramat lak
- Watertight samlinger i op til 72 timer
- Easy to Clean overflade
- Edge protection
- Prime sortering - ensartet med få og små knaster
- Accent sortering - levende sortering i lyse og mørke nuancer med en del knaster
- Børstet overflader
- Monteres med Multiclic
- Gulvene er svanemærket og CE-godkendt
- PEFC / 09-31-228



Merbau prime
Varenr.: 144012s
DB nr.: 2377007



Ask accent børstet hvid
Varenr.: 144017s
DB nr.: 2307316



Eg accent børstet natur
Varenr.: 144008s
DB nr.: 2307315



Eg accent børstet greywash
Varenr.: 144002s
DB nr.: 2307313

TIMBERMAN PARKET

Er en serie af 3-stavet parketgulve i træsorterne Merbau, Ask og Eg. Parket er et klassisk mønster - hvor hver planke har et unikt udtryk. Et smukt og holdbart gulv med masser af stil. Den enkelte planke har sin helt egen karakter med mange nuancer og åretegninger i den børstede overflade.

MONTAGE

Timberman Parket monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. På beton undergulv udlægges TimberPRO eller TimberLUX med tapede samlinger. Anvendes Rullekork udlægges der først en 0,2 mm fugtspærre med overlap på 200 mm og tapet samlinger. På spånplade og andet organisk undergulv anvendes Rullekork eller TimberLUX uden tapede samlinger. Se gældende montagevejledning på timberman.dk.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

| SÆRLIGE SPECIFIKATIONER | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|
| Træsart | Botanisk navn | Oprindelse | Svind | Densitet | Hårdhed/Brinell |
| Merbau | Intsia bijuga | Sydøstasien | 8 % | 800 kg / m ³ | 4,1 N/mm ² |
| Ask | Fraxinus Excelsior | Østeuropa | 12 % | 670 kg / m ³ | 3,5 N/mm ² |
| Eg | Fraxinus Excelsior | Østeuropa | 13 % | 650 kg / m ³ | 3,4 N/mm ² |

*) Ovenstående tabel er data som udelukkende beskriver svind, densitet og brinell for den trætype toplaget er produceret af.

| PARKET TIL SVØMMENDE MONTAGE | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| Dimension i mm | | 13 x 190 x 2200 mm |
| Opbygning - Toplag | | ca. 2,5 mm hårdtræ fra bæredygtig skovbrug |
| Opbygning - Mellemlag | | HDF |
| Opbygning - Underfinér | | 2 mm finsk fyr |
| Overfladebehandling - Ask og Eg | | 8 gange Ultramat lak - de sidste lag er inkl. Anti-Scratch Top Coat og UV beskyttelse |
| Ekstra overfladebehandling | | Easy to Clean og Edge protection (Kun på ask og eg) |
| Overfladebehandling - Merbau | | Mathon olie natur |
| Lim | | Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel |
| Montering | | Multiclic - svømmende uden brug af lim |
| Emballage | | 6 planker pr. kasse = 2,51 m ² 40 kasser pr. palle = 100,40 m ² |
| Fas | | Ingen |
| Vægt | | 10 kg/m ² |
| Overfladestruktur | | Børstet |
| Slidlagstykkel | | 2,5 mm |
| Lakering | ASTM 4060-95 (> 2000 omdrejninger) | Godkendt af Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest. |
| Produktionsnorm | DS/EN 13489 | CE - Mærket |
| Kvalitetsnormer og processer | | Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik |
| Miljø | COC WOOD | PEFC / 09-31-228 |
| | | Produktet er Svanemærket |

| TOLERANCER | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| | *Målt ved produktion | Målt ved sammenføjede planker | Standard |
| Dimensioner | +/- 0,1% | | ISO24342 |
| Niveauforskelle | | Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm) | EN14085 |
| Vinkel | +/- 0,3 mm | Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm) | ISO24342 |
| Kantkrumning | Max. 0,8 mm | | ISO24342 |
| Fuger (mellemlag) | | Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm) | EN14085 |
| Pilhøjde | Max. 0,5 % af længden | | EN14085 |
| Tværkrumning | Max. 0,2 % af bredden | | EN14085 |
| Træfugt (%) | 7 ± 1 | | |

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.